

1240
Scheda
tecnica

FISSATIVO PIGMENTATO S



LINEA SILOSSANICA



Rev.01 del 02.02.2016 Pag. 1 di 2

1. DESCRIZIONE

Primer silossanico consolidante ed idrorepellente, bianco, si può colorare della stessa tinta della finitura. Consolida le superfici, ottima traspirabilità al vapor acqueo, fondo ideale per Velo.

Classificazione UNI 8681

Pittura per strato di fondo, in emulsione acquosa, monocomponente, ad indurimento fisico, opaco, a base di leganti acril-siliconici (B.2.C.0.A.2.FC)

Destinazione d'uso

Esterni/interni

Idoneità supporti

Qualsiasi supporto in muratura

Confezioni

4 l 14 l

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	1500 ± 20 g/l
Viscosità	liquido viscoso
Residuo secco in peso	64% 0,2%
Aspetto	opaco
Colore	bianco o Sivac Selection Colours 4 Selection Tuc 2014 Selezioni colori Rivestimenti e finiture

3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Facile applicazione

Ottima resistenza alla pioggia battente

Permeabilità al vapore (EN ISO 7782-2) alta: > 150g/(m² d)

Permeabilità al vapore (EN 1062-3) bassa: w << 0,1 kg/(m² h^{0,5})

Finitura opaca

4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Asportare mediante sverniciatore ogni traccia di verniciature preesistenti ,mediante spazzolatura meccanica o idropulitrice

Su muri nuovi stagionati non necessità di particolari accorgimenti preliminari

Su muri sfarinanti o rappezzati applicare una mano di FISSATIVO SOLVENTE S

DILUIZIONE:

Diluire con 30% circa di acqua..

Se usato come primer consolidante diluire con il 100-200% di acqua in funzione dell'assorbimento del supporto

ESSICCAZIONE:

5- 6 ore a temperatura ambiente (20°C) – Ricopribil e dopo 8 ore

APPLICAZIONE:

Applicare il prodotto a pennello.

ATTREZZI:

Pennello e rullo

PULIZIA STRUMENTI:

Acqua

RESA PRATICA:

6- 8 m²/l ad una mano

- NOTE:**
- Stoccaggio prodotto : 1 anno in contenitori chiusi e lontano dal gelo
 - La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
 - Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo dal gelo
 - Non applicare a temperature al di sotto di 6°C e al di sopra dei 35°C Non applicare con umidità relativa > 80%

SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza FISSATIVO PIGMENTATO S

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.