



1. DESCRIZIONE

Finitura decorativa materica per interni ed esterni a base di leganti acril-silossanici e cariche pregiate di marmo. Versatile nell'applicazione consente di realizzare decorazioni in rilievo di stile classico e moderno in funzione dello strumento di applicazione "spatola", "tampone", "pettine", "rullo" ecc. Il prodotto può essere sovraverniciato con qualsiasi idropittura della Linea Decorativa Sivac.

Classificazione UNI 8681

RPAC per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad indurimento fisico, opaco a base di leganti acrilici con modificanti siliconici (D.4.C.0.A.2.FC)

Destinazione d'uso

Interni

Idoneità supporti

Qualsiasi supporto di muratura/cartongesso

Confezioni

6 kg 20 kg

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	1760 ± 20 g/l
Viscosità	Pasta
Residuo secco in peso	78% ± 2
Aspetto	Opaco
pH	8-9
Colore	Bianco

3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Traspirante
Facile applicazione
Finitura antichizzata

4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: Su intonaco asciutto, esente da non ben ancorate non necessità di particolari preparazioni. E' comunque consigliato l'uso di **SIVACFIX**. Su intonaco sfarinante o finito a tempera, applicare una mano di **SIVACFIX** da diluire al 300% con acqua. Su intonaci pitturati asportare ogni traccia di vecchia pittura in fase di distacco e applicare una mano di **SIVACFIX**.
Applicare una mano di **PRIMER SABBIA TO S**.

DILUIZIONE con acqua:
Pronto uso, max 5% con acqua

ESSICCAZIONE:
12/24 ore essiccazione completa

ATTREZZI:
Spatola, rullo, pennello e qualsiasi strumento decorativo Acqua

PULIZIA STRUMENTI:

RESA PRATICA:
1,2/2,5 m2/kg in funzione dell'effetto desiderato

NOTE: - Stoccaggio prodotto : 1 anno in confezione integra
- La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
- Conservare il prodotto in luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini.

SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza **KHORS intonaco decorativo**

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.

SIVAC
industria vernici

SIVAC srl

Via Borgognina, 58 61030 Lucrezia di Cartoceto (PU)
Tel +39 0721 895501 - fax +39 0721 894025
www.sivac.it - info@sivac.it  Sivac srl vernici