



1. DESCRIZIONE

Primer silossanico consolidante ed idrorepellente, impermeabilizza le superfici. Buona penetrazione, idoneo per successive riverniciature con cicli a base di grassello di calce o sintetici. Ottima traspirabilità al vapore acqueo.

Classificazione UNI 8681

Vernice per impregnazione superficiale a saturazione, in emulsione acquosa, monocomponente, ad indurimento fisico, opaco, a base di leganti acrilisiliconici (A.1.C.0.A.2.FC)

Destinazione d'uso

Esterni

Idoneità supporti

Qualsiasi supporto in muratura

Confezioni

5 l 20 l

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica	900 ± 20 g/l
Viscosità	20 -40" F/4
Residuo secco in peso	15% 0,2%
Aspetto	opaco
Colore	trasparente

3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI

Facile applicazione

Ottima penetrazione nel supporto

Ottimo effetto consolidante

Ottima uniformazione degli assorbimenti

Idrorepellenza

Finitura opaca

4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Asportare mediante sverniciatore ogni traccia di verniciature preesistenti ,mediante spazzolatura meccanica o idropulitrice

DILUIZIONE:

Pronto uso

ESSICCAZIONE:

8 – 10 ore a temperatura ambiente (20°C) – Ricopribile dopo 12 ore

APPLICAZIONE:

Applicare il prodotto a pennello. Il supporto dopo essiccazione non dovrà rimanere semilucido..

ATTREZZI:

Pennello e rullo

PULIZIA STRUMENTI:

Acqua

RESA PRATICA:

6- 8 m²/l a una mano

- NOTE:**
- Stoccaggio prodotto : 1 anno in contenitori chiusi e lontano dal gelo
 - La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
 - Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo dal gelo
 - Non applicare a temperature al di sotto di 6°C e al di sopra dei 35°C Non applicare con umidità relativa > 80%

SICUREZZA : Consultare la scheda di sicurezza FISSATIVO TRASPARENTE S


Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.



SIVAC srl

Via Borgognina, 58 61030 Lucrezia di Cartoceto (PU)

Tel +39 0721 895501 - fax +39 0721 894025

www.sivac.it - info@sivac.it  Sivac srl vernici